

Kiehl-Parketto-care

Vytírací prostředek s ošetřením na dřevěné podlahy

Vlastnosti

Lesk bez šmouh bez leštění, je samolesklý. Odolný proti vychození, odpuzuje nečistoty a je neklouzávý. Použitelný neředěný i naředěný. Na podlaze dosáhne přitom koeficientu kluzkosti 0,4 až 0,6 µm dle DIN 18032 část 2 a tím splňuje požadavky na podlahy ve sportovních halách (přezkoušeno v FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-institut). Tím je zvláště vhodný pro úklid a ošetření ve sportovních halách.

Složení (podle 648/2004/ES)

Neionické tenzidy < 5%, umělohmotné disperze bez solí kovových prvků (neobsahuje TBEP), polyetylenové vosky, pomocné látky, vonné látky.
Hodnota pH koncentráту: cca 7,5 hodnota pH pracovního roztoku: cca 7.

Oblast použití

K ošetření a k nanesení ochranné ošetřující vrstvy řemeslně utěsněných dřevěných podlah a hotových parketových desek. U hotových parketových desek je nutno předem provést test přilnavosti. Není vhodný na navoskované nebo naolejované dřevěné plochy.

Použití

Nově zhotovené dřevěné plochy (na místě utěsněné) se smí ve výrobcem předepsaném čase vytvrzení, obecně 8-14 dnů, čistit pouze nasucho. Po vytvrzení se před nanesením ochranné emulze musí odstranit prach vlhkým hadrem. Pevně ulpělé nečistoty se setřou za vlhka pomocí Kiehl-Parketto-clean-koncentráту.

Příslušné dřevěné plochy se nejprve musí strojově vyčistit nasucho (jednokotoučový stroj, odsávací nástavec, vysavač, Kiehl-Legno-Pad). Strojem přitom pohybujeme do spirály, až je povrch rovnoměrně vyčištěn, na povrchu usazené nečistoty ze spár jsou rozpuštěny a celek získá jednolitý vzhled. Nakonec neodsátý jemný prach odstraníme setřením vlhkým hadrem.

Nanesení ošetřující ochranné vrstvy:

Bezvadné přilnutí je zaručeno pouze na čistých plochách bez tuků, vosků, silikonu a prachu. Před prací důkladně protřepat! Asi 250 ml dát na podlahu a hned voskovačkou nebo plochým mopem v navzájem se překrývajících pruzích rovnoměrně, tence rozetřít na cca 10 m². Plynule s překrytím (mokrě na mokré) postupovat dále. Podle savosti povrchu jsou nutné 1-2 vrstvy v časovém odstupu cca 90 minut. Pouze suchý film vytváří ošetřující vrstvu odolnou proti vychození.

Intervalové ošetření:

Dát cca 250 ml k 8 litrům studené vody. Potah ponořit do čistícího roztoku, důkladně vyždímat a plochu vytřít. Zabraňte stojící vlhkosti!

Bodové opravy poškození ošetřujícího filmu sprejovým čištěním:

naředěný 1:1 studenou vodou, pomocí postřikovací lahvičky a rychlootáčkového leštícího stroje (cca 1000 ot./min).

Leštění:

Ushlou ošetřující vrstvu je možné utěsnit leštěním rychlootáčkovými leštícími stroji (cca 1000 ot./min) s multi-diskem, přitom nevznikne kluzkost.



Ošetření
dřeva a parket

DIN 18032

Spotřeba na m²

Ošetřující ochranná vrstva: 25-30 ml na vrstvu
Intervalové ošetření: 1 ml
Sprejové čištění: 1,5 ml

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Balení

1 litr láhev / 6 ks v kartonu
5 litrů kanystř / 2 ks v kartonu

výř. č. j 22 10 01
výř. č. j 22 10 05

Chránit před mrazem!

