

Trend

Ošetřující disperze bez metalických solí

Vlastnosti

Ošetřující disperze pro použití na podlahové krytiny s ohledem na životní prostředí. Vytváří samolesklý ošetřující film beze šmouh jak v koncentrovaném, tak i ve vodou naředěném stavu. Zde je dosaženo kluzkosti dle DIN 18032 díl 2 mezi 0,4 až 0,6 μ na povrchu podlahové krytiny (Přezkoušeno v FMFA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Podlahy ošetřené Trendem tím splňují požadavky pro použití ve sportovních halách. Povrch emulze lze výborně vyleštit, leštěním je možno odstranit stopy po chůzi, použitím vysokoobrátkového lešticího stroje. Ošetřující vrstvu Trendu je možno snadno odstranit v rámci intenzivního čištění bez základního čištění (bez odstraňovačů polymerů), tím je šetrný k životnímu prostředí.

Složení

Emulgátory, vosky, polymery neobsahující soli kovových prvků, síťové pryskyřice a vonné látky.

Hodnota pH koncentrátu: cca 8,5–9

Oblast použití

Trend je použitelný na všechny tvrdé i elastické podlahové krytiny, které jsou odolné vodě, jako např. PVC, guma, linoleum, guma, savý přírodní a umělý kámen. Je možno jej použít též na utěsněné, lakované dřevěné a korkové podlahy. Nepoužívat na neutěsněné, nenalakované dřevěné a korkové podlahy. U podlahových krytin s PU nebo PE ochrannou vrstvou z výroby je nutné před použitím provést test přilnavosti.

Použití

Produkt nanášet po úspěšném základním čištění a krátké době schnutí.

Neředěný Trend tence nanášet např. plochým mopem. Zabránit zaschnutí produktu v mopu, kanystru dobře zavřít ihned po použití.

Prvotní ošetření podlahové krytiny po základním vyčištění:

Podle savosti podlahové krytiny nanést 2–3 vrstvy v časovém odstupu cca 30 minut.

Následné ošetření po předchozím intenzivním čištění:

Nanést 1–2 vrstvy v časovém odstupu cca 30 minut.

Čištění sprejovou metodou k bodovým opravám poškozeného ošetřujícího filmu:

Naředit 1:1 studenou vodou, nastříkat postřikovací lahvíčkou, rozleštit rychloběžným jednotoučovým strojem (cca 1000 ot./min.).

Leštění:

Zaschlou ošetřující vrstvu je možno utěsnit rychloběžným jednotoučovým strojem (cca 1000 ot./min) a multidiskem, přitom nevznikne kluzkost.



**Ošetřující
emulze**

DIN 18032

Spotřeba na m²

Základní ošetření : 25 ml na vrstvu

Následné ošetření: 25 ml na vrstvu

Čištění sprejovou metodou: 1,5 ml

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Balení

2 x 5 litrů kanystr v kartonu

výr. č. j 20 04 05

Chránit před mrazem!

